

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-23-06-05-01

Produkt: Laminatfußböden Variante 1: 8 mm mo.re technology
Variante 2: 12 mm mo.re technology

Auftraggeber: KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde

Auftrag: Bestimmung der Wasserbeständigkeit gemäß ISO 4760:2022-05
Laminat-Oberflächenquellprüfung - Verbindungsfuge;

Prüfbericht: 2723265

Prüfergebnisse:

Variante	Eigenschaft	Ermittelter Wert	Bewertung und Klassifizierung gemäß den geplanten zusätzlichen Anforderungen der prEN 13329:2023, Tabelle 3
1	Wasserbeständigkeit gemäß ISO 4760:2022-05	Qualitativer Bewertungsgrad (nach Rücktrocknung): 2 Durchschnittliche Dickenquellung (nach Rücktrocknung): 0,17 mm	Zusätzliche Anforderungen gemäß Tabelle 3 erfüllt
2		Qualitativer Bewertungsgrad (nach Rücktrocknung): 1 Durchschnittliche Dickenquellung (nach Rücktrocknung): 0,09 mm	Zusätzliche Anforderungen gemäß Tabelle 3 erfüllt

Dresden, 05.06.2023



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter